

## DEKO PROFESSIONAL® КОНТАКТЕН ГРУНД С ПЯСЪК



Вододисперсионен  
контактен грунд с пясък

Външна употреба

Вътрешна употреба

**Предназначение:**

- **Deko Professional® контактен грунд с пясък** е готов за употреба без разреждане течен продукт, използван за подобряване на сцеплението на основата с последващото покритие с мазилки, шпакловки, лепила и др. или като грунд преди полагане на нови фаянсови и теракотни плочки върху стари керамични или боядисани основи.

**Свойства:**

- Подобрява сцеплението на основата с последващото покритие;
- Подходящ за полагане върху основи от:
  - гладки бетони;
  - мазилки;
  - леки гипсови и циментови шпакловки;
  - стари алкидни покрития;
  - стари облицовки с керамични плочки.

**Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

### ХАРАКТЕРИСТИКА

#### ПОКАЗАТЕЛИ

#### НОРМА

**Външен вид на грунда след разбъркване:**  
(визуално)

гъста пастообразна маса

**Съдържание на нелетливи вещества при  
125<sup>0</sup>C/2 h:**  
(БДС EN ISO 3251)

58.5 ± 0.50

<b>Разход:</b>	0.150 – 0.300 kg/m <sup>2</sup> /слой Разходът зависи от степента на абсорбиране на основата, а точната му стойност се установява след извършване на проба върху част от работната повърхност.
<b>Плътност,kg/L:</b>	1.15 ± 0.10
<b>Съхнене:</b> (23 <sup>0</sup> C, 65% Н.Р.)	<b>DEKO PROFESSIONAL КОНТАКТЕН ГРУНД С ПЯСЪК</b> изсъхва напълно при стайна температура (23 ± 2) <sup>0</sup> C за около 24 часа. Посоченото времетраене може да се променя в зависимост от температурата и влажността на въздуха. Високата влажност на въздуха и ниските температури могат значително да удължат времето на съхнене. Слабата вентилация на помещението и прекомерна влажност също удължават времето за изсъхване.
<b>Колористика:</b>	Произвежда се в розов цвят.
<b>Опаковка:</b>	Пластмасови опаковки с нетно тегло : 1kg ;5 kg и 17 kg Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
<b>Съхранение:</b>	Съхранява се в закрити, сухи и проветриви помещения, защитени от преки атмосферни влияния, при температури от 5 до 30 <sup>0</sup> C. <b><u>ВНИМАНИЕ:</u></b> Съхраняване при температура под 5 <sup>0</sup> C може да повреди продукта! Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство, в плътно затворена оригинална опаковка, при спазване условията на съхранение
<b>Разредител:</b>	Грундът се нанася равномерно <b><u>неразреден</u></b> .
<b>Подготовка за работа:</b>	Преди отваряне на опаковката, е необходимо да се почистят от нея следи от вода, масло или други замърсявания, за да се предотврати попадането им в продукта. Продуктът се използва, след като предварително е хомогенизиран добре на бавни обороти с бъркалка при температура от 5 - 30 <sup>0</sup> C.
<b>Средства за нанасяне:</b>	Четка или валяк

## Начин на работа:

- Грундът се нанася равномерно **неразреден**, с помощта на четка или валик при температура от 5 до 30 °С.
- Мазилки, замазки, шпакловки плочки и др. финишни покрития или облицовки се полагат след пълното изсъхване на грунда!

## Почистване на инструментите:

Използваното оборудване се почиства с вода преди и веднага след употреба.

## Условия за нанасяне:

Работи се при температура над 5<sup>0</sup>С.

## Подходящи основи:

- гладки бетони;
- мазилки;
- леки гипсови и циментови шпакловки;
- стари алкидни покрития;
- стари облицовки с керамични плочки.
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

## Подготовка на основата:

- Основата трябва да бъде чиста, суха, здрава, обезпашена, без следи от кофражни масла и да не е замръзнала. Кредирани и ронливи повърхности се почистват механично.

## Хигиена и безопасна работа:

**ДЕКО PROFESSIONAL КОНТАКТЕН ГРУНД С ПЯСЪК** не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

---