

MEFISTO



Вододисперсионна боя на базата на водоразтворим полимер

Вътрешна употреба

- Предназначение:**
- Ново боядисване и възстановяване;
 - Вътрешно боядисване на стени и тавани в закрити помещения.
- Свойства:**
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска при нанасяне. Добро наслояване;
 - Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка;
 - Бързо съхнене, слаба миризма;
 - Микропорести покрития, осигурява “дишане” на стените;
 - Отлична белота на покритията и много добра устойчивост към пожълтяване;
 - Много добра покривност;
 - Покритията са устойчиви на сухо бърсане;
 - Притежава добро сцепление с повърхностите;
 - Икономически изгодна.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид на боята след разбъркване: (визуално)	Бяла, хомогенна, течлива маса
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	1,58 ± 0,02 kg/L
Съдържание на нелетливи вещества при 125°C/2 h: (БДС EN ISO 3251)	min 58 %
pH стойност: (pH-метър)	min 8,0

Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)° C, модел RVT, 5 min, 100 грm: (ISO 2555)	min 2500 mPa.s
Външен вид на филма: (визуално)	Равен, гладък
Блясък : (EN 13300)	Сатен
Покривна способност:	5 - 6 m ² /kg за един слой
Съхнене: (23°C, 65% Н.Р.)	Въздушно. <ul style="list-style-type: none">• Сухо на пипане: 15 min;• Нанасяне на евентуален втори слой: 3-4 h (след пълно изсъхване на първия слой).
Колористика:	Бяла.
Опаковка:	Опаковки от полипропилен с нето тегло: 5 kg; 14,5 kg; 8kg и 25 kg Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ! Температура на съхранение - над 5°C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разредител:	Вода.
Подготовка за работа:	Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.
Средства за нанасяне:	Валяк, четка, безвъздушен или въздушен пистолет.
Почистване на инструментите:	С вода.

Условия за нанасяне:

Работи се при температура над 5°C.

При нанасяне с четка или валяк:

- Първи слой: разреждане с 5 – 10 об.% вода, според вида на боядисваната повърхност и попиващата ѝ способност;
- Втори слой: неразредена;

При безвъздушно или въздушно пръскане: 5-10 об.% вода.

Подходящи основи:

- Основи на база мокри свързващи вещества и зидарии;
- Нови варо-пясъчни мазилки, зидария, бетон, гипсокартон, циментово-влакнести плоскости;
- Здрави стари покрития от латексни бои;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Стари покрития от алкидни и други лакови бои.

Подготовка на основата:

- Премахват се старите покрития от постни и варови бои до здрава основа, а повърхностите се измиват или почистват;
- Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли;
- Грундиране с DEKO PROFESSIONAL строителен грунд водоразредим или Лекко Грунд за стени.

Система за нанасяне:

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани с латексни бои повърхности
	Ронливи	Не ронливи	
Грундиране	DEKO PROFESSIONAL строителен грунд водоразредим или Лекко Грунд за стени.		Не се грундира
Междинен слой	Мефисто, разредена с 5 – 10 % об. вода		Не се нанася
Финишен слой	Мефисто, неразредена		

Хигиена и безопасна работа:

Продуктът не се класифицира като опасен.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.