

## ЛЕКО ЦВЕТЕН ИНТЕРИН



Вододисперсионна боя с акрилатен съполимер във водна фаза

Вътрешна употреба

### Предназначение:

- Ново боядисване и възстановяване;
- Вътрешно боядисване на стени и тавани в закрити помещения.

### Свойства:

- Микропорести покрития. Осигурява “дишане” на стените;
- Много добра покривност;
- Лесна за поддържане и почистване;
- Бързо съхнене, слаба миризма ;
- Добра устойчивост на мокро триене и миене – клас 3 съгл. ISO 11998;
- Притежава отлично сцепление с повърхностите;
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска при нанасяне. Добро наслояване;
- Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето.

### Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид на боята след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, гъста и течлива маса
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1) - за цвят „Чили“ и „Шоколадов мус“ - за всички останали цветове	1,47 ± 0,02 kg/L 1.66 ± 0,03 kg/L

**Съдържание на  
нелетливи вещества  
при 125°C/1 h:**

**(БДС EN ISO 3251)**

- за цвят „Чили“ и  
„Шоколадов мус“ Min 58 %

- за всички останали  
цветове Min 64 %

**pH стойност, не по-  
малко от:** 8,0  
(pH-метър)

**Вискозитет по  
Брукфилд при** min 4000 mPa.s  
**(23±0,5)°C, модел RVT, 5**  
**min, 100 грм:**  
(ISO 2555)

**Външен вид на филма:** Равен, гладък  
(визуално)

**Финост:** Фина (<100 µm)  
(EN 13300)

**Блясък при 85°, %:**  
(БДС EN ISO 2813)  
- за цвят „Чили“ и  
„Шоколадов мус“ Max 10  
- за всички останали  
цветове Min 10

**Разход:** 14 – 16 m<sup>2</sup>/L за един слой, пълно покриване се постига с 2 – 3 слоя  
(EN 13300)

**Съхнене:** Въздушно.  
(23°C, 65% H.R.)

- Сухо на пипане: 15 min;
- Нанасяне на втори слой: 3-4 h (след пълно изсъхване на първия слой).

**Колористика:** Произвежда се в следните цветове: шардоне ,слънчево утро, златна ръж, сребърна лисица, мохито, бамбук, снежен ирис, северно сияние, фламинго, крем брюле, коралов риф, папая, праскова, пустинен пясък, бадем, бразилски орех, чили, шоколадов мус, зряла смокиня, кипарис, тропически полъх, магнолия, нежна магия, лайм.

<b>Опаковка:</b>	Пластмасови опаковки с вместимост: 2,5 и 8,5 L. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
<b>Съхранение:</b>	<b>ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!</b> Температура на съхранение – над 5°C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
<b>Разредител:</b>	Вода.
<b>Подготовка за работа:</b>	Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.
<b>Средства за нанасяне:</b>	Валяк или четка .
<b>Почистване на инструментите:</b>	С вода преди засъхване.
<b>Условия за нанасяне:</b>	Работи се при температура над 5°C. При нанасяне с четка или валяк: <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Първи слой:</u> разреждане с max 2 об.% вода, според вида на боядисваната повърхност и попиващата ѝ способност;</li><li>• <u>Втори слой:</u> неразредена или разредена с max 2 об.% вода.</li></ul>
<b>Подходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Основи на база мокри свързващи вещества и зидарии;</li><li>• Нови варо-пясъчни мазилки, бетон и гипс-фазерни плочи;</li><li>• Здрави стари покрития от стари бои, с изключение на хидроизолации;</li><li>• За други основи, моля консултирайте се с нас.</li></ul>
<b>Неподходящи основи:</b>	Стари силикатни основи.

## Подготовка на основата:

- Премахват се старите покрития от постни бои и бои с разтворители, а повърхностите се измиват или почистват;
- Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли;
- Грундиране с Deko Professional Строителен грунд водоразредим или Леко Грунд за стени.

## Система за нанасяне:

Основа	Небядисани повърхности		Боядисани повърхности	
	Ронливи	Не ронливи	Водни	С разтворители
Грундиране	Deko Professional Строителен грунд водоразредим или Леко Грунд за стени.		Не се грундира	
Междинен слой	Леко Цветен Интерин, разреден с max 2 об.% вода		Не се нанася	
Финишен слой	Леко Цветен Интерин, неразреден или разреден с max 2 об.% вода			

## Хигиена и безопасна работа:

Продуктът не се класифицира като опасен.  
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било замествено или променено с по-нова редакция.