

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

744/ Февруари 2014

Отменя и замества всички предишни издания

CASA BELLA ЕМАЙЛЛАК ГЛАНЦ



Алкиден емайлак за дървени и метални повърхности

Външна употреба

Вътрешна употреба

- Предназначение:**
- Боядисване на дограми, дървени и метални врати, парапети, огради и други;
 - Декоративна защита на дървени и метални повърхности;
 - Ново боядисване и възстановяване.
- Свойства:**
- Много добра атмосфероустойчивост;
 - Много добра покривност;
 - Разнообразие от красиви цветове с траен копринен блясък;
 - Добро поведение при нанасяне;
 - Добро поведение при съхранение
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

| ПОКАЗАТЕЛИ | НОРМА |
|---|-----------------------------|
| Външен вид на боята след разбъркване: (визуално) | Хомогенна течност |
| Съдържание на нелетливи в-ва, 125 ⁰ С: (БДС EN ISO 3251) | min 38 % |
| Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5) ⁰ С, модел RVT, шпиндел 4, 100 rpm: (ISO 2555) | min 600 mPa.s |
| Плътност: (БДС EN ISO 2811-1) | min 0,950 g/cm ³ |
| Блясък при 60 ⁰ , % (БДС EN ISO 2813) | min 80 % |

| | |
|--|--|
| Устойчивост на огъване върху цилиндрично тяло: (БДС EN ISO 1519) | 2 mm без дефекти |
| Устойчивост на падаща тежест: (БДС EN ISO 6072) | 80 cm без дефекти |
| Разход: | Около 13 m ² /l за един слой. |
| Препоръка: | Вторият слой да се нанася веднага след първия или да се изчака изсъхването му (12 часа , в зависимост от температурата и дебелината на първия слой). |
| Съхнене (23±2)°C: | Съхнене на въздух – около 20 h |
| Колористика: | Casa Bella емайллак гланц се произвежда в 15 основни цвята по фирмен каталог. Може да се произвежда във всички цветове по каталога RAL. |
| Опаковка: | Метални опаковки с вместимост 650 ml и 2.5 l . Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента. |
| Съхранение: | Температура на съхранение – от 5 до 30 ⁰ C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка. |
| Разреждане: | До 2 % с Разрежител Оргахим . |
| Подготовка за работа: | Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах. |
| Средства за нанасяне: | Валяк, четка. |
| Почистване на инструментите: | Разрежител Оргахим. |
| Условия за нанасяне: | Работи се при температура над 5 ⁰ C. |

Подходящи основи:

- Повърхности от черни метали;
- Дървени повърхности;
- Здрави покрития от стари бои на алкидна база;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Неподходящи основи:

- Повърхности от цветни метали;
- Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.

Подготовка на основата:

- Почистване от стари бои и прах;
- Отстраняване на мазни петна с Разредител Оргахим;
- Изсушаване на боядисваните повърхности;
- Грундиране с Леко алкиден грунд ПФ-02 (за черни метали), Леко грунд за дърво импрегнационен (за нови дървени повърхности).

Система за нанасяне:

| Основа | Дървени повърхности | Метални повърхности |
|--------------|--|--------------------------------------|
| Грундиране | Един слой Леко грунд за дърво импрегнационен | Един слой Леко алкиден грунд ПФ - 02 |
| Първи слой | Casa Bella емайллак гланц , разреден до 2 % с Разредител Оргахим . | |
| Финишен слой | Casa Bella емайллак гланц, разреден до 2 % с Разредител Оргахим . | |

Хигиена и безопасна работа:

Casa Bella емайллак гланц се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.