

ЛЕКО ЛАЗУРЕН ЛАК – нова формула



**Лак за дърво на база алкидна смола,
разтворена в органични разтворители**

Външна употреба

Вътрешна употреба

- Предназначение:**
- Декорация на дървени повърхности в закрити помещения и на открито;
 - Лакиране на дървени конструкции, стрехи, огради, дървени жилищни облицовки и други дървени елементи.
- Свойства:**
- Отлична проникваща способност;
 - Дълготрайна защита срещу атмосферна влага и UV-лъчи;
 - Осигурява елегантни, близки до природата цветове и цветови комбинации на лакираните изделия;
 - Добро поведение при нанасяне – много добра разливност;
 - Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид на лака след разбъркване:
(визуално)

Хомогенна, оцветена опалесцираща течност.

Съдържание на нелетливи в-ва, 125°C, 1 h:
(БДС EN ISO 3251)

Min 38 %

Време за изтичане, фуния 6mm, (23±0,5)°C:
(БДС EN ISO 2431)

min 45 s

Плътност:
(БДС EN ISO 2811-1)

0.90-0.97 kg/L

Време за пълно изсъхване, (23±2)°C:
(БДС EN 29117)

До 24 h

Разход:

80-120 ml/m²

Съхнене:	Въздушно.
Колористика:	ЛЕКО ЛАЗУРЕН ЛАК- нова формула се произвежда в следните основни цвята по фирмен каталог: бор,кестен,палисандър,махагон,орех, ебонит,дъб,венге,ела,смърч,череша,вишна,бреза и безцветен. Могат да се произведат и други цветове по желание на клиента или по мостра.
Опаковка:	Метални опаковки с вместимост 650 ml и 2,5 L. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	Температура на съхранение - до 30°C. Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение:24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разреждане:	Продуктът е готов за употреба.Разреждане с разредител АМВ до 5% (при необходимост).
Подготовка за работа:	Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от прах, смолни остатъци и ерозирала дървесина.
Средства за нанасяне:	Четка или шприц-пистолет.
Почистване на инструментите:	Разредител/Разредител АМВ/Разредител МРТ.
Условия за нанасяне:	Работи се при температура над 5°C и относителна влажност на въздуха 60%. Първи слой: Нанася се равномерно до насищане на повърхността. За по-добър вид след изсъхване на първия слой се препоръчва шлайфане на повърхността. Втори слой: След изсъхване на първия (до 24 часа).
Подходящи основи:	<ul style="list-style-type: none">• Здрави нелакирани и импрегнирани дървени повърхности;• Грундираны стари дървени повърхности;• За други основи, моля консултирайте се с нас.
Неподходящи основи:	<ul style="list-style-type: none">• Метални повърхности;• Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки;• Боядисани и лакирани дървени повърхности.

Подготовка на основата:

- Премахване на ерозирана дървесина;
- Почистване от смолни остатъци;
- Китване на пукнатини и други дефекти;
- Шлайфане на дървените повърхности и почистване от прах;
- Грундиране с Леко грунд за дърво импрегнационен.

Система за нанасяне:

Основа	Нови Дървени повърхности
Грундиране	Леко грунд за дърво импрегнационен
Първи слой	Леко лазурен лак нова формула
Втори слой	Леко лазурен лак нова формула

Хигиена и безопасна работа:

ЛЕКО ЛАЗУРЕН ЛАК- нова формула се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.
