

ПРОЕКТА ЛАК ЗА КАМЪК



**Еднокомпонентен, транспарентен лак
на базата на акрилна смола**

Външна употреба

Вътрешна употреба

Предназначение: Транспарентен финашен слой за защита на фасадата (камък и декоративна тухла)

Свойства:

- Висока степен на проникване в основата
- Оптимална адхезия
- Устойчивост на проникване на вода
- Не пожълтява
- Съхне бързо.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид на лака след разбъркване:
(визуално)

Хомогенна течност без замърсявания

**Време за изтичане, фуния 4 mm,
(23±0,5)°C:**
(БДС EN ISO 2431)

40-45 s

Плътност, (23±0,5)°C:
(БДС EN ISO 2811-1)

0.92±0.05 g/cm³

Нелетливи вещества (1 g/50mm, 1h, 125°C)
(БДС EN ISO 3251)

Min 20 %

Разход/Покривна способност:

Прибл. 10m²/L в зависимост от порьозността на основата.
Загубата на материал по време на подготовка и нанасяне може да варира и трябва допълнително да се вземе под внимание. Разходът зависи от метода на нанасяне и порьозността на основата.

Съхнене (при 23±2°C):
(БДС EN 29117)

2 h. Нанасяне на втория слой след: мин. 2 часа

Колористика:

Безцветен.

Опаковка:	Метални опаковки с вместимост: 750ml; 2,5L; 5kg; 18kg Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка. Маркировка: <ul style="list-style-type: none">- Символи за опасност: ВРЕДЕН- Име на производителя, име на материала; тип, цвят, партида- Дата на производство; срок на годност; нетно количество.- На сухи, проветриви места, далече от източници на запалване, директна слънчева светлина и атмосферни влияния, при температура между 5-25°C. Транспорт: <ul style="list-style-type: none">- Да не се излага на директна слънчева светлина и атмосферни влияния;- Спазване на наредбите във връзка с транспорта на запалими и вредни вещества.
Разреждане:	Продуктът може да се нанася при доставен вискозитет
Средства за нанасяне:	Четка, валик въздушно пръскане.
Почистване на инструментите:	С Разредител УР или др.
Условия за нанасяне:	Преди да отворите опаковката почистете от вода, масло или други замърсявания, за да избегнете замърсяване на продукта. Темперирайте при 15-30°C
Подходящи основи:	Камък, тухли и дрл порьозни строителни материали
Неподходящи основи:	Всички останали или след консултация с нас
Подготовка на основата:	Основата трябва да отговаря на следните изисквания: <ul style="list-style-type: none">- Да е суха (влажност под 4%);- Механично устойчива;- Да няма материали, които пречат на адхезията като прах, масло, смола, боя, мазилка и т.н.
Хигиена и безопасна работа:	ПРОТЕКТА ЛАК ЗА КАМЪК се класифицира като вреден и опасен за околната среда продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него, се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.
