

## ДЕКО Professional® Фасадна боя със силикон



**Силиконмодифицирана фасадна боя с акрилатен съполимер във водна фаза**

**Външна употреба**

### Предназначение:

- Ново боядисване и възстановяване;
- Защита и декорация на фасади;
- Обновяване и реставрация на стари сгради-паметници на културата;
- Защита на повърхности, където е възможна появата на капиларна влага.
- Продуктът може да се използва и като елемент на топлоизолационната система Deko Therm.

### Свойства:

- Бързо съхнене, слаба миризма;
- Висока покривност;
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска и не се разпенва при нанасяне. Добро наслояване;
- Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето;
- Отлична белота на покритията и много добра устойчивост към стареене и пожълтяване;
- Отлична атмосферостойчивост - защитава повърхността от вредните атмосферни въздействия– вода, влага, ултравиолетови лъчи, температурни промени и др.;
- Висока паропропускливост - микропорести покрития, осигуряващи “дишане” на стените;
- Ниска водопоглъщаемост на покритията;
- Отлична устойчивост на мокро триене и миене – клас 1 съгл. EN 13300;
- Притежава отлично сцепление с повърхностите.

### Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

### ПОКАЗАТЕЛИ

### НОРМА

**Външен вид на боята след разбъркване:**  
(визуално)

Хомогенна, гъста маса

<b>Плътност:</b> (БДС EN ISO 2811-1)	1,59 ± 0,02 kg/L
<b>Съдържание на нелетливи вещества при 125°C/1 h:</b> (БДС EN ISO 3251)	min 63 %
<b>pH стойност:</b> (ISO 1148)	min 8,0
<b>Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)° C, модел RVT, 5 min, 100 грм:</b> (ISO 2555)	min 8000 mPa.s
<b>Външен вид на филма:</b> (визуално)	Равен, гладък
<b>Блясък :</b> (EN 13300)	Матов
<b>Покривност:</b>	6-8 m <sup>2</sup> /kg за един слой, в зависимост от вида на основата и начина на полагане.
<b>Съхнене:</b> (23°C, 65% H.R.)	Въздушно. <ul style="list-style-type: none"><li>• Сухо на пипане: 15-30 min;</li><li>• Нанасяне на втори слой: 3-4 h (след пълно изсъхване на първия слой).</li></ul>
<b>Колористика:</b>	Бял Може да се оцветява в пастелни тонове с тониращи пигментни пасти в пателни тонове. Може да се тонира на тониращи машини с водоразредими оцветители.
<b>Опаковка:</b>	Опаковки от полипропилен с обем: 25 кг; 40 кг. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
<b>Съхранение:</b>	<b>ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!</b> Температура на съхранение – над 5°C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 до 30°C, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

<b>Разредител:</b>	Вода.
<b>Подготовка за работа:</b>	Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.
<b>Средства за нанасяне:</b>	Валяк, четка ,безвъздушно пръскане.
<b>Почистване на инструментите:</b>	С вода преди засъхване.
<b>Условия за нанасяне:</b>	Работи се при температура над 5°C. При нанасяне с четка или валяк: <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Първи слой:</u> разреждане с 5 – 7 об.% вода, според вида на боядисваната повърхност и попиващата ѝ способност;</li><li>• <u>Втори слой:</u> неразреден или разреден с max 5 об.% вода.</li></ul>
<b>Подходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Основи на база мокри свързващи вещества и зидарии;</li><li>• Нови варо-пясъчни мазилки и бетонни повърхности;</li><li>• Здрави стари покрития от стари бои;</li><li>• За други основи, моля консултирайте се с нас.</li></ul>
<b>Неподходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Стари силикатни основи;</li><li>• Гипс.</li></ul>
<b>Подготовка на основата:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват с Deko Flex Лепилна и шпакловъчна смес с фибри за топлоизолационни плоскости.</li><li>• При изграждане на топлоизолационна система, се използва Deko Professional Строителен грунд водоразредим.</li><li>• Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли.</li><li>• Дефектни и напукани повърхности се изравняват с подходяща замазка и/или шпакловка.</li><li>• Нови фасади от варо-пясъчни мазилки, бетонни повърхности и силно ерозирани стари покрития се грундират с Deko Professional Фасаден грунд ПС-112.</li></ul>
<b>Хигиена и безопасна работа:</b>	Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

---