

## ДЕКО PROFESSIONAL ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВО И ПАРКЕТ

**Поливинилацетатно лепило****Вътрешна употреба**

- Предназначение:**
- Лепене на паркет върху циментова замазка.
- Свойства:**
- Отлична якост на сцепване;
  - Запълва фугите между отделните сектори на паркета и не позволява проникване на влага, прах и механични замърсявания;
  - Запълва неравностите в основата и спомага за подравняване на пода;
  - Образува твърд филм;
  - Негоримо;
  - Удобно и лесно за нанасяне;
  - Безопасно приложение.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

### ХАРАКТЕРИСТИКА

#### ПОКАЗАТЕЛИ

#### НОРМА

<b>Външен вид:</b> (визуално)	Хомогенна гъста пастообразна маса
<b>Цвят:</b> (визуално)	Кремав
<b>Мирис:</b> (органолептично)	Мек
<b>Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)<sup>0</sup>С:</b> (ISO 2555)	min 30 000 mPa.s
<b>Съдържание на нелетливи вещества при 105<sup>0</sup>С/2 g/2 h:</b> (БДС EN ISO 3251)	min 65 %
<b>Якост на сцепване на дърво с дърво</b>	
- след 24 часа:	min 60 kg/cm <sup>2</sup>
- след 7 дни:	min 70 kg/cm <sup>2</sup>

<b>Разход:</b>	Според вида и размерите на залепваните повърхности: 0,5 – 0,7 kg/m <sup>2</sup>
<b>Колористика:</b>	Кремав цвят. При необходимост може да се оцветява с Пигментни тониращи пасти (за запълване на фуги).
<b>Опаковка:</b>	Опаковки от полипропилен с нето тегло: 0.5 kg, 4 kg, 18 kg. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
<b>Съхранение:</b>	<b>ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!</b> Температура на съхранение – от 5 до 35 <sup>0</sup> С. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
<b>Разредител:</b>	Не се разрежда. Лепилото се предлага в готов за употреба вид.
<b>Подготовка за работа:</b>	Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.
<b>Средства за нанасяне:</b>	Назъбена шпакла.
<b>Начин на нанасяне:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Лепилото се нанася равномерно с подходяща назъбена шпакла по цялата повърхност;</li><li>• Времето между нанасянето върху основата и полагането на паркета е около 10 мин., затова не трябва да се нанася предварително на по-големи площи, отколкото могат да се налепят за това време;</li><li>• Паркета се поставя с леко приплъзване върху разстланото лепило и здраво се начуква, за да се подсигури цялостно залепване по долната му част;</li><li>• Следваща обработка на залепен паркет може да се направи не по-рано от 24 часа след залепването му.</li></ul>
<b>Почистване на инструментите:</b>	С вода преди засъхване.
<b>Условия за нанасяне:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Работи се при температура над 10<sup>0</sup>С;</li><li>• Оптимални условия за залепване: 15-20<sup>0</sup>С.</li></ul>
<b>Подходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Циментова замазка.</li></ul> За други основи, моля консултирайте се с нас.

**Неподходящи основи:**

- Метални повърхности;
- Покрития от бои на алкидна и водна основа;
- Пластмасови повърхности.

**Подготовка на основата:**

- Почистване от замърсяване и прах;
- Отстраняване на мазни петна с Разредител/Разредител АМВ;
- Изсушаване на повърхностите.

**Хигиена и безопасна работа:**

Продуктът не се класифицира като опасен.  
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

---