



## Deko Professional® ПАСТООБРАЗНА ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС

Вътрешна употреба

### Описание на продукта:

Готов за употреба продукт на база органично свързващо вещество и специално подбрани пълнители и добавки.  
Подходяща за ръчно и машинно нанасяне.  
За вътрешно приложение.  
Отлична основа за вододисперсионни бои и тапети.

### Предназначение:

- Fino шпакловане на стени и тавани
- Запълване на фуги при работа с гипскартонени плоскости.

### Свойства:

- Готов за употреба продукт;
- Лесен за нанасяне и обработване;
- Отлично сцепление с основата;
- Подсилен с фибри;
- Много добра паропропускливост;
- Много добра устойчивост на механични въздействия;
- Може да се шлайфа след изсъхване;
- Формира покритие, устойчиво на гъбички, плесен и бактерии.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

### ПОКАЗАТЕЛИ

### НОРМА

<b>Външен вид:</b> (визуално)	Хомогенна кремообразна смес
<b>Плътност при 23°C:</b> (БДС EN ISO 2811-1:2011)	1,68 ± 0,05 kg/L
<b>Степен на гъстота:</b> (Фирмена методика)	11 – 12 см
<b>Съдържание на нелетливи вещества:</b> (БДС EN ISO 3251:2008)	Min 70 %
<b>pH стойност:</b> (pH-метър)	9 - 10

<b>Съхнене:</b> (23°C, 65% H.R.)	Въздушно. Пълно изсъхване след около 12 часа в зависимост от температурата и влажността на въздуха, и дебелината на нанесения слой.
<b>Разход:</b>	Около 1 kg/m <sup>2</sup> .
<b>Опаковка:</b>	Пластмасови опаковки с нето тегло 1.8 , 6 и 25 kg.
<b>Съхранение:</b>	<b>ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ И ПРЯКО СЛЪНЧЕВО ГРЕЕНЕ!</b> Да се съхранява на закрито и прохладно място, при температура между +5°C и +25°C. Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 9 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
<b>Разреждане:</b>	С вода.
<b>Подготовка за работа:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Преди употреба продукта трябва да се разбърка добре.</li><li>• Основата, върху която ще се нанася продукта трябва да бъде здрава, суха и чиста, без прах и мазнини, за да се осигури добро сцепление. Кредирани и ронливи повърхности се почистват механично. Остатъци от кофражни масла се обработват с пароструен апарат или специални състави за отстраняване на масла. Пукнатините и неравностите се изравняват с Deko Professional® DekoFlex Лепилна и шпакловъчна смес с фибри за топлоизолационни плочи.</li></ul>
<b>Нанасяне:</b>	
<u>Ръчно</u>	С неръждаема метална маламашка. След изсъхване може да се шлайфа с шкурка.

<b>Машинно</b>	<p>След разреждане с вода около 2 - 5%. Степента на текстуриране се променя с добавянето на различно количество вода.</p> <p>Препоръчва се оборудване за безвъздушно нанасяне. Подходящ е размер на дюзата: 0,035 - 0,040 инча и налягане около 180 бара.</p> <p>Минималната температурата за машинно полагане на продукта чрез шприцване е +10°C.</p>
<b>Като фугопълнител</b>	<p>Фугата се покрива с тънък пласт от сместа и се поставя армираща лента. След изсъхване леко се шлайфа с шкурка и се нанася втори, при необходимост и трети слой. Главите на винтовете в гипскартона, вътрешните и външните ъгли трябва да се покрият с няколко пласта Deko Professional® Пастообразна шпакловъчна смес.</p>
<b>Условия за нанасяне:</b>	<p>Работи се при температура на въздуха и основата между +10°C и +30°C и относителна влажност на въздуха 60 %. Прясно нанесена шпакловка да се пази от силно слънчево греене.</p>
<b>Време на пълно изсъхване:</b>	<p>Приблизително 12 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха, и дебелината на нанесения слой.</p>
<b>Подходящи основи:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Гипскартонени плоскости;</li><li>• Бетонни повърхности;</li><li>• Циментови шпакловки;</li><li>• Минерални мазилки.</li></ul>
<b>Подготовка на основата:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Повърхността, върху която ще се нанася продукта трябва да бъде здрава, суха и почистена от прах и мазнини.</li></ul>
<b>Хигиена и безопасна работа:</b>	<p>Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.</p>

---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било замествено или променено с по-нова редакция.

---